

Поликоттон: BLEND

100%
: 135 / 2
: 300
: 240, 300
Усадка по основе: 3-5%
Усадка по утку: 3-5%

Действие	Параметры	Белая ткань
Стирка с моющим средством	Температура	50°
	Ph-фактор	Макс 10
Нейтрализация	Перекись водорода	4 см ³ /л
	Бисульфат натрия	1 г/л
Отбеливание перекисью водорода	Активный кислород	0,350см ³ /л
	Температура	50°
	Ph-фактор	8,5-9,5
Отбеливание хлорсодержащими средствами	Температура	Не рекомендуется
	Ph-фактор	
Окончательное полоскание	Активный хлор	Отсутствует
	Активный кислород	Отсутствует
	Ph-фактор	5,5/6,5
Глажение	Максимальная остаточная влажность	50%
	Температура	175°

Сатин: SUPER

100%
: 135 / ²
: 300
: 240, 300

Усадка по основе: 3-5%
Усадка по утку: 3-5%

Действие	Параметры	Белая ткань	Цветные ткани
Стирка с моющим средством	Температура	70°	60°
	Ph-фактор	Макс 10	Макс 10
Отбеливание хлорсодержащими	Температура	Макс 40°	Не рекомендуется
	Ph-фактор	9,5	
Нейтрализация	Перекись водорода	4 см ³ /л	4 см ³ /л
	Бисульфат натрия	1 г/л	1 г/л
Отбеливание перекисью водорода	Активный кислород	0,350см ³ /л	0,250 см ³ /л
	Температура	70°	60°
	Ph-фактор	Макс 11	Макс 10
Окончательное полоскание	Активный хлор	Отсутствует	Отсутствует
	Активный кислород	Отсутствует	Отсутствует
	Ph-фактор	5,5/6,5	5,5/6,5
Глажение	Максимальная остаточная	50%	50%

-Хлорсодержащие отбеливатели категорически запрещается использовать для стирки цветного белья.